



VINYL Technisches Datenblatt

0,55 mm Nutzschicht

VINYL Technisches Datenblatt

0,55 mm Nutzschicht



		HDF	HYDRO WOOD	HYDRO RIGID	HYDRO FIX	HYDRO BASIC	KLEBESHEETS
		Star Mega	Star Mega	Mega Object	Star	Star	Object Object XL Star ^{SWISS MADE} Mega ^{SWISS MADE}
Maße & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	1235 x 230 x 10 mm 1815 x 230 x 10 mm 610 x 175 x 10 mm 620 x 450 x 10 mm 1235 x 230 x 9 mm*	620 x 450 x 10 mm 1235 x 230 x 10 mm 1815 x 230 x 10 mm	1830 x 229 x 5,5 mm 1220 x 229 x 5,5 mm 615 x 123 x 5,5 mm	1235 x 230 x 5,7 mm 620 x 450 x 5,7 mm	1235 x 230 x 6,5 mm 620 x 450 x 6,5 mm	1840 x 236 x 2,5 mm 1219 x 229 x 2,5 mm 914 x 457 x 2,5 mm 1235 x 230 x 2 mm SM 620 x 450 x 2 mm SM 1815 x 230 x 2 mm SM
Klassifikation	EN 16511 EN 10585**	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 33 / 42**
Flächengewicht	EN 430	ca. 10.000 g/m ² ca. 9.500 g/m ² *	ca. 11.400 g/m ²	ca. 9.000 g/m ² ca. 8.500 g/m ²	ca. 10.000 g/m ²	ca. 11.200 g/m ²	ca. 5.000 g/m ² ca. 3.000 g/m ² SM
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ca. 16 dB	ca. 16 dB	ca. 20 dB	ca. 19 dB	ca. 20 dB	ca. 4 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Maßstabilität	EN 434	< 0,05%	< 0,05%	< 0,18%	< 0,05%	< 0,10%	< 0,10%
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,088 m ² K/W	ca. 0,090 m ² K/W	0,038 m ² K/W	0,050 m ² K/W	ca. 0,050 m ² K/W	ca. 0,019 m ² K/W
Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Auftadungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV
Lichtehtheit	ISO 105	>6	>6	>6	>6	>6	>6
Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit

VINYL Technisches Datenblatt

0,55 mm Nutzschicht



Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB
Dickenquellung 24h	EN 317	< 8%	< 1% wasserfest	0 % wasserfest	0 % wasserfest	0 % wasserfest	0 % wasserfest
Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm - kg/m	> 500 kg/lfm - kg/m	> 500 kg/lfm - kg/m	> 500 kg/lfm - kg/m	> 500 kg/lfm - kg/m	

