



VINYL Technisches Datenblatt

0,3 mm Nutzschicht





		HDF	HYDRO WOOD	HYDRO FIX	HYDRO BASIC	KLEBESHEETS
		Eco Fashion*	Eco	Eco	Eco	Compact Eco SWISS MADE
Maße & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	1235 x 230 x 9,5 mm 1235 x 230 x 9,8mm 610 x 175 x 9,8 mm 1235 x 230 x 8,5 mm*	1235 x 230 x 9,5 mm 1235 x 230 x 9,8 mm	1235 x 230 x 5,5 mm	1235 x 230 x 6 mm	1219 x 229 x 2 mm 610 x 115 x 1,5 mm SM 610 x 115 x 1,8 mm SM 1235 x 230 x 1,5 mm SM
Klassifikation	EN 16511 EN 10585**	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 32	23 / 31**
Flächengewicht	EN 430	ca. 9.000 g/m ² ca. 8.500 g/m ² *	ca. 10.000 g/m ²	ca. 6.000 g/m ²	ca. 10.000 g/m ²	ca. 3.600 g/m ² ca. 3.000 g/m ² SM
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	ca. 16 dB	ca. 16 dB	ca. 19 dB	ca. 20 dB	ca. 4 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Maßstabilität	EN 434	< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%	< 0,10%	< 0,10%
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,088 m ² K/W	ca. 0,090 m ² K/W	0,050 m ² K/W	ca. 0,050 m ² K/W	ca. 0,019 m ² K/W
Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV
Lichtechtheit	ISO 105	>6	>6	>6	>6	>6
Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB
Dickenquellung 24h	EN 317	< 8%	< 1% wasserfest	0 % wasserfest	0 % wasserfest	0 % wasserfest
Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm - kg/m	> 500 kg/lfm - kg/m	> 500 kg/lfm - kg/m	> 500 kg/lfm - kg/m	

VINYL Technisches Datenblatt

0,3 mm Nutzschicht

